Method of lining a passageway and tube for carrying it out.

Patent number:

EP0065886

Publication date:

1982-12-01

Inventor:

LAURENT JACQUES

Applicant:

LAURENT JACQUES

Classification:

- international:

B29C27/20; B29C27/16; F16L58/10

- european:

B29C63/34D, B29C63/46, F16L55/165D

Application number:

EP19820400589 19820331

Priority number(s):

FR19810007346 19810413

Also published as:

OA7071 (A) FR2503622 (A1)

Cited documents:

FR1394807 CH466560

DE1941327


FR1194226 FR1201451

more >>

Abstract of EP0065886

Method of lining a passageway (2), characterised in that

- a a cylindrical tube (1) is made of a thermoplastic material with an elastic memory that can be activated above ambient temperature, having an external diameter at least equal to the internal diameter of the passageway to be lined;
- b the tube (1) thus obtained is laterally deformed at a temperature at least equal to the memory activation temperature, so as to reduce the apparent section of the tube and bring the greatest dimension of this section to a value less than the internal diameter of the passageway to be lined, and it is set in this deformed state by cooling;
- c the tube (1) thus deformed is pushed into the passageway to be lined; and
- d the deformed tube (1) is heated to a temperature at least equal to the memory activation temperature, so that it resumes its initial cylindrical shape and presses against the walls of the passageway (2).



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(1) Numéro de publication:

0 065 886

A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 82400589.6

(5) Int. Cl.³: B 29 C 27/20 B 29 C 27/16, F 16 L 58/10

(22) Date de dépôt: 31.03.82

(30) Priorité: 13.04.81 FR 8107346

(43) Date de publication de la demande: 01.12.82 Bulletin 82/48

(84) Etats contractants désignés: AT BE CH DE GB IT LI LU NL SE (71) Demandeur: Laurent, Jacques 24 Rue Bicquilley F-54200 Toul(FR)

(72) Inventeur: Laurent, Jacques 24 Rue Bicquilley F-54200 Toul(FR)

(74) Mandataire: Bressand, Georges et al, c/o CABINET LAVOIX 2 Place d'Estienne d'Orves F-75441 Paris Cedex 09(FR)

(54) Procédé pour chemiser intérieurement des canalisations et tube pour sa mise en oeuvre.

(5) L'invention a pour objet un procédé pour chemiser intérieurement des canalisations (2), caractérisé en ce que

a - on fabrique un tube cylindrique (1) en matériau thermoplastique doué d'une mémoire élastique activable au-dessus de la température ambiante, ayant un diamètre extérieur au moins égal au diamètre intérieur de la canalisation à chemiser;

b - on déforme latéralement le tube (1) ainsi obtenu à une température au moins égale à la température d'activation de la mémoire, de façon à réduire la section apparente du tube et à amener la plus grande dimension de cette section à une valeur inférieure au diamètre intérieur de la canalisation à chemiser, et on le fige dans cet état déformé par refroidissement;

c - on enfile le tube (1) ainsi déformé dans la canalisation à chemiser; et

d - on chauffe le tube (1) déformé à une température au moins égale à la température d'activation de la mémoire, de façon à ce qu'il reprenne sa forme cylindrique initiale et vienne se plaquer contre la paroi de la canalisation (2).



Procédé pour chemiser intérieurement des canalisations et tube pour sa mise en oeuvre.-

La présente invention concerne un procédé pour chemiser intérieurement des canalisations.

Le chemisage intérieur ou "relining" de canalisations défectueuses avec des tubes en polymère a fait 5 ses preuves comme procédé économique dans de nombreux cas de rénovation.

Ce procédé est applicable aux canalisations industrielles de produits corrosifs, d'huiles, de gaz, de pétroles bruts, d'eaux résiduaires, etc. L'ancienne 10 canalisation reste en place et sert de fourreau extérieur au tube introduit.

Dans les opérations de chemisage effectuées jusqu'à présent, il reste toujours un espace annulaire entre le tube introduit et la canalisation à chemiser, ce qui a deux conséquences néfastes :

- réduction importante du diamètre, donc pertes de charges accrues;

15

l'espace annulaire doit être rempli par un coulis de béton ou un autre produit pour éviter les
 ennuis de dilatation en particulier, ce qui a pour conséquence de limiter les longueurs possibles du chemisage par opération.

Aussi, en pratique, chaque opération ne peut pas porter sur des longueurs supérieures à 400 m. De plus, 25 un tel chemisage ne peut pas être effectué sur des canalisations de petit diamètre.

Le but de ce nouveau procédé est de réaliser un chemisage en minimisant au maximum la perte de diamètre utile, d'une part, et en maximisant les longueurs de 30 chemisage par opération.

A cet effet, la présente invention a pour objet un procédé pour chemiser intérieurement des canalisations, caractérisé en ce que

a - on fabrique un tube cylindrique en matériau
 35 thermoplastique doué d'une mémoire élastique activable

au-dessus de la température ambiante, ayant un diamètre extérieur au moins égal au diamètre intérieur de la canalisation à chemiser;

b - on déforme latéralement le tube ainsi obtenu 5 à une température au moins égale à la température d'activation de la mémoire, de façon à réduire la section apparente du tube et à amener la plus grande dimension de cette section à une valeur inférieure au diamètre intérieur de la canalisation à chemiser, et on le fige 10 dans cet état déformé par refroidissement;

c - on enfile le tube ainsi déformé dans la canalisation à chemiser; et

 d - on chauffe le tube déformé à une température au moins égale à la température d'activation de la mé 5 moire de façon à ce qu'il reprenne sa forme cylindrique initiale et vienne se plaquer contre la paroi de la canalisation.

Ainsi, selon une caractéristique essentielle de la présente invention, on utilise pour constituer le tube 20 de chemisage un matériau thermoplastique à mémoire élastique.

De tels matériaux peuvent être déformés mécaniquement à une température au moins égale à la température
d'activation de la mémoire et être figés dans leur état

25 déformé par refroidissement. Ces matériaux tendent à
reprendre leur forme et leurs dimensions initiales lorsqu'on les porte à nouveau à une température au moins
égale à la température d'activation de la mémoire.

Comme matériaux utilisables, on peut mentionner

les polymères cristallins, par exemple le polyéthylène;
les copolymères de l'éthylène avec d'autres monomères
à insaturation éthylénique, comme les copolymères de
l'éthylène et de l'acétate de vinyle ou de l'éthylène
et de l'acrylate d'éthyle; les ionomères comme un poly
chlorure de vinyle, un polyfluorure de vinylidène, le
polytétrafluoréthylène ou un copolymère du fluorure de
vinyle et l'hexafluoropropylène. Ces polymères sont, de

préférence, réticulés. En outre, il est possible d'utiliser des matières élastomères, par exemple des polyuréthannes thermoplastiques réticulés, du caoutchouc nitrile, des copolymères d'éthylène et de propylène et des élastomères fluorés, modifiés si nécessaire pour leur permettre de reprendre leur forme sous l'effet de la chaleur.

Ces matériaux peuvent être réticulés de manière classique par voie chimique ou par un rayonnement à 10 haute énergie.

Le tube utilisé dans la présente invention peut être fabriqué par extrusion d'une matière thermoplastique appropriée et réticulation de la matière thermoplastique après extrusion.

Comme indiqué précédemment, le tube extrudé a un diamètre au moins égal au diamètre intérieur de la canalisation à chemiser. Son épaisseur peut être faible, c'est-à-dire qu'elle peut descendre jusqu'à 3 % ou même moins du diamètre de la canalisation à chemiser.

Le tube ainsi obtenu peut être déformé à chaud, puis figé dans son état déformé par tout moyen approprié, par exemple par passage dans une filière froide, par des galets ou encore par mise sous vide.

Toutes les formes de déformation permettant de 25 retrouver, après relâchement des contraintes, le diamètre initial du tube sont possibles.

On a représenté sur les Fig. 1A, 1B, 1C, 1D, quatre formes différentes de sections de tubes 1 déformés, respectivement en forme de croissant, en forme de 30 H, en forme d'étoile et en forme de U.

La section en étoile peut être obtenue par des galets ou passage dans une filière froide, ainsi que la section en forme de H. Les sections en forme de croissant et de U peuvent être obtenues par mise sous vide et écrasement, par exemple entre deux rouleaux.

Les formes aplaties en H ou U sont préférées

car elles ont l'avantage de s'enrouler plus facilement sur des bobines, tout en ayant un encombrement moindre.

Pour effectuer le chemisage, on enfile le tube ainsi déformé dans la canalisation à chemiser. Ceci peut 5 être réalisé à l'aide d'un câble que l'on a précédemment enfilé à l'aide d'un piston.

On a représenté sur la Fig. 2, en coupe transversale, une canalisation 2 dans laquelle on a enfilé un tube 1 déformé ayant une forme aplatie en H, comme représenté sur la Fig. 1B.

10

15

20

30

Pour que le tube déformé reprenne sa forme cylindrique et vienne se plaquer contre la paroi de la canalisation, on le chauffe à une température au moins égale à la température d'activation de la mémoire, notamment à l'aide d'un fluide chaud que l'on fait passer dans le tube, par exemple de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'air chaud.

On a représenté sur la Fig. 3, en coupe transversale, la canalisation 2 contre laquelle est appliqué le tube l après chauffage.

A titre d'exemple, pour chemiser une canalisation d'un diamètre intérieur de 100 mm, on fabrique un tube cylindrique en polyéthylène à haute densité et à haut poids moléculaire réticulé au silane par le procédé Dow Corning, ayant un diamètre extérieur de 102 mm et un diamètre intérieur de 99 mm. Le matériau constituant le tube a une température de déformation ou d'activation de la mémoire élastique de 135°C.

On chauffe ce tube à une température de 140°C et on le déforme en le faisant passer dans une filière froide pour lui conférer une forme aplatie en U.

On introduit dans la canalisation à chemiser de 1000 m de long un câble et on tire le tube à l'aide du câble.

On envoie ensuite dans le tube à mémoire de la vapeur d'eau sous pression à 140°C. Le tube à mémoire reprend sa forme cylindrique et vient s'appliquer contre la paroi de la canalisation.

Les avantages du procédé selon l'invention sont les suivants:

- possibilité de pouvoir faire du chemisage sur de grandes longueurs (2000 m par exemple), grâce à la grosse différence entre le diamètre circonscrit du tube formé par rapport au diamètre intérieur de la canalisation;

5

- placage du tube interne contre la paroi de la canalisation;
- possibilité de faire du chemisage sur de petits diamètres;
 - pertes de charges supplémentaires minimes, étant donné que le diamètre est peu diminué (3 %);
- surface interne plus lisse compensant les pertes de charges dues à la réduction du diamètre;
 - temps d'intervention plus faible que pour la pose d'une canalisation neuve;
 - tenue à la corrosion nettement améliorée;
- élimination des défauts de soudure ou de jonc-20 tion sur la canalisation.

REVENDICATIONS

- 1. Procédé pour chemiser intérieurement des canalisations, caractérisé en ce que
- a on fabrique un tube cylindrique en matériau thermoplastique constitué par un polymère réticulé, doué d'une mémoire élastique activable au-dessus de la température ambiante, ayant un diamètre extérieur au moins égal au diamètre intérieur de la canalisation à chemiser;

5

20

25


30


- b on déforme latéralement le tube ainsi obtenu à une température au moins égale à la température

 10 d'activation de la mémoire, de façon à réduire la section
 apparente du tube et à amener la plus grande dimension de
 cette section à une valeur inférieure au diamètre intérieur de la canalisation à chemiser, et on le fige dans
 cet état déformé par refroidissement;
- c on enfile le tube ainsi déformé dans la canalisation à chemiser; et
 - d on chauffe le tube déformé à une température au moins égale à la température d'activation de la mémoire, de façon à ce qu'il reprenne sa forme cylindrique initiale et vienne se plaquer contre la paroi de la canalisation.
 - 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on utilise comme matériau du polyéthylène réticulé.
 - 3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'au stade (b) on confère au tube une section aplatie.
 - 4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'au stade (b) on confère au tube une section en forme de H ou de U.
 - 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'au stade (d) on effectue le chauffage du tube par envoi d'un fluide chaud à l'intérieur du tube.
- 6. Tube destiné à la mise en oeuvre d'un procédé de chemisage selon la revendication 1, caractérisé en ce

5

qu'il est constitué d'un tube cylindrique en matériau thermoplastique constitué par un polymère réticulé, doué d'une mémoire élastique activable au-dessus de la température ambiante, que l'on a déformé latéralement de façon à réduire sa section apparente.







RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 82 40 0589

| | DOCUMENTS CONSID | ERES COMME I | PERTINENT | rs | | |
|-------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Catégorie | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes | | esoin, | Revendication concernée | CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. CI. 3) | |
| х, ч | * figures; paggauche, lignes colonne de droi page 3, colonne 12-27 * | ge 1, colo 10-39; pa ite, lignes | onne de age 2, 35-39; | 1,3,5 6 | B 29 C 27/20 B 29 C 27/16 F 16 L 58/10 | |
| х,х | CH-A- 466 560 * figure 3; c 14,19 * | (RAYCHEM) | lignes | 1-3,6 | | |
| X,Y | DE-A-1 941 327 * page 6, lig 25-28 * | | lignes | 1,2,6 | | |
| X,Y | FR-A-1 194 226 * figures; résum | (TUBOUIT) né point 1,2 | 2n * | 1,4-6 | DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 3) | |
| X,Y | FR-A-1 201 451 * en entier * | (TUBOUIT) | | 1,5,6 | | |
| X,Y | BE-A- 682 774 (CARBONE-LORRAIN * revendications | | | 1 | B 29 C F 16 L | |
| Y | GB-A-2 003 576 ENGINEERING) * figures * | TRIO | | 4 | | |
| | | | | | | |
| Le | présent rapport de recherche a été é | tabli pour toutes les reve | endications | | | |
| | Lieu de la recherche Date d'achèvement de la rech LA HAYE 21-07-1982 | | | CORDE | Examinateur NIER J. | |
| Y: pa au A: ar O: di | CATEGORIE DES DOCUMEN' articulièrement pertinent à lui set articulièrement pertinent en com atre document de la même catégo- rière-plan technologique vulgation non-écrite ocument intercalaire | ul binaison avec un | E: document date de dé D: cité dans la L: cité pour d | de brevet anté pôt ou après c a demande 'autres raison | | |



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 82 40 0589

| gorie | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes | | | dication ernée | CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 3) |
|-------------------------------|--|--|--|--|---|
| Y | FR-A-2 316 528 REM FABRIK) * figures * | (A/S DEN NORSKE | 4 | | |
| Y | GB-A-1 352 829 * figures * | - (RALPH ROSS) | 4 | | |
| Y | US-A-3 429 954 * revendications | - (ATKINS) * | 2 | | |
| A | FR-A-2 135 657 * revendicatio lignes 33-37 * | - (RAYCHEM) n 15; page | 1, 2 | | |
| | | | | | DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 3) |
| | | | | · | |
| | e présent rapport de recherche a été é | tabli pour toutes les revendication | s | | |
| Lieu de la recherche LA HAYE | | Date d'achèvement de la recherche 21-07-1982 | | CORDE | Examinateur ENIER J. |
| Y : p | CATEGORIE DES DOCUMENt particulièrement pertinent à lui ser particulièrement pertinent en compautre document de la même catég arnère-plan technologique divulgation non-écrite document intercalaire | TS CITES T: the E: doc dat binaison avec un orie L: cité | orie ou prin cument de b e de dépôt de dans la de pour d'aut | cipe à la b revet anté ou après c mande res raison | ase de l'invention rieur, mais publié à la ette date s |